


UNSERE PRODUKTION
Warmgewalzte Rundstähle UNI EN 10060-04


D	37	38	40	42	43	44	45	47	48	50	52
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	53	55	57	58	60	62	63	65	68	70	73
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	75	78	80	83	85	88	90	93	95	98	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	105	110	115	118	120	125	130	135	140	145	150
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	160	170									
	•	•									

Alle Zwischenabmessungen auf Anfrage

Immer vorrätige Güten In Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)

Warmgewalzte Knüppel für mechanische Bearbeitungen und zum Pressen geeignet UNI EN 10031-03


R: 20% L

L	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
L	95	100	110	120	130	140	160				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Alle Zwischenabmessungen auf Anfrage

Immer vorrätige Güten In Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)

Warmgewalzte Vierkantstähle UNI EN 10059-04


L	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	85	90	95	100	105	110	120	130	140
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	150	160							
	•	•							

Alle Zwischenabmessungen auf Anfrage

Immer vorrätige Güten In Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)

Zum Kaltziehen geeignete Vierkantstähle


L	42	47	52	57	62	67	72	77	82
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	87	92	97	102	112	122			
	•	•	•	•	•	•			


Alle Zwischenabmessungen auf Anfrage

Immer vorrätige Güten In Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)

Warmgewalzte Flachstähle UNI EN 10058-04


L\S	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140
70							•							
80	•	•	•	•	•		•	•						
90	•	•	•	•	•		•	•		•				
100	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
110	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
120	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
140	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	
150	•	•	•	•	•		•	•		•		•	•	
160										•		•	•	
170										•	•	•	•	•
180										•		•	•	•

Alle Zwischenabmessungen auf Anfrage

Immer vorrätige Güten In Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)


◊ Zum Kaltziehen geeignete Flachstähle auf Anfrage



SPEZIALPROFILE

Großwälzlager

Vorrätig in der Güte C 45 (UNI EN 10083-1-2)



Type	a	b	c	d
A	33	65	70	20
B	36	66	98	20
C	36	94	98	22
D	33	81	71	19

Zum Kaltziehen geeignete Sechskantstähle



C	42	47	52	57	62	67	72	82
	•	•	•	•	•	•	•	•
C	92	102						
	•	•						

ANDERE SPEZIALPROFILE AUF ANFRAGE, NACH ZEICHNUNG

Immer vorrätige Güten in Handelslängen:

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

Güten auf Anfrage:

Legierte- und Schnellarbeitsstähle (PB, S)

Lieferungsbedingungen:

- Rundstähle werden rollgerichtet von 40 bis 170 mm
- Knüppel, Vierkant- und Flachstähle werden gerichtet
- Sandstrahlung auf Anfrage
- Circograph-Test für Rundstähle auf Anfrage

Produktion in Längen Von 4.000 Bis 12.000 mm möglich

BLANKSTAHL

◇ KALTGEZOGEN

- Rund von 5 bis 40 mm,
- Sechskantig von 10 bis 32 mm,
- Vierkant von 10 bis 32 mm
- in Handels- oder fixe Längen
- standard Toleranz h9, h10, h11

◇ GESCHÄLT

- Von 18 bis 110 mm
- geliefert in Handels- oder fixe Längen
- standard Toleranz h9, h10, h11

◇ GESCHLIFFEN

- Von 8 bis 160 mm
- Vorrätig: Güte C 45 von 20 bis 110 mm in Handelslängen
- standard Toleranzen h6 und h7